

**Familia de productos:****Maxiseal. Setas para reparar pinchazos. M6E y M8E****Descripción:**

Parches de goma compuestos por un vástago y un parche ambos de goma vulcanizada recubiertos por una capa de goma autovulcanizante aptos para la reparación de pinchazos que no excedan de un ángulo de 25° con respecto a la perpendicular al rodamiento de neumáticos radiales.

**Composición:**

Vástago de goma para taponar el agujero del pinchazo y base de goma con una lámina autovulcanizante para sellar el orificio del clavo. La goma de contacto con el interior de la cubierta es una goma especial de vulcanización autovulcanizante a temperatura ambiente o con calor 98°-180°C.

**Fecha de producción:**

Impresa en una de las solapas de la caja. Se indica el número de orden de la semana y las dos últimas cifras del año.

**Caducidad:**

Dos años después de su fabricación. Normalmente la vida útil es muy superior.

**Condiciones de almacenamiento:**

Se aplica la norma DIN7716

Temperatura entre 15° y 25°.

Lugar seco, limpio y exento de ozono y rayos ultravioletas.

Mantener los parches con las láminas protectoras y dentro de sus cajas.

**Condiciones de utilización:**

Temperatura de aplicación entre 20° y 25°C.

No quitar las láminas protectoras hasta el momento de su aplicación.

**Aplicación:**

Sanear la avería con la fresa adecuada. Introducir la fresa desde dentro de la cubierta tres veces y otras tres por afuera, posteriormente.

Raspar la zona de asentamiento del parche.

Aplicar disolución\*\* a las superficies raspadas y saneadas. Dejar secar.

Introducir el alambre del vástago por el interior. Tirar del alambre por el exterior hasta que aparezca la goma del vástago. Tirar de la goma del vástago. Pasar la ruleta por el interior.

No lleva dirección de aplicación.

\*\* La disolución a emplear puede ser la clásica negra para vulcanizar en caliente o las autovulcanizantes Supersolution (608) y Maxibond (658) de para vulcanizar en caliente a una temperatura entre 98° y 180°. Para vulcanizar a temperatura ambiente emplear solo las disoluciones autovulcanizantes.

**Familia de productos:****Maxiseal. Setas para reparar pinchazos. M6E y M8E****Cumplen las:**

Normas British Standard BSAU158/144.

Reglamento 109 de la Unión Europea.

FMVSS-139 DOT del Departamento de Transportes de Estados Unidos.

**Firma y sello de la empresa****Dpto. Ingeniería Industrial**