DISOLUCIONES.- GOODYEAR

Productos químicos homologados por Goodyear para aplicar en sus parches. La disolución RCF08, equivalente a la 608/8oz de Pang, está recomendada para los parches MCXG. La disolución 658FG, equivalente a la 658/8oz de Pang, está recomendada para ambos tipos de parches MCXG y MSXGH cuando se requiera una adherencia inicial superior. El limpiador CA32G se aplica antes de raspar la zona de asentamiento del parche para eliminar posibles contaminantes. Sirve como disolvente de gomas crudas y disoluciones. El sellador de reparaciones BLRSFG-1 se aplica sobre los bordes del parche cuando la superficie raspada es excesiva o profunda o se ha eliminado la goma butílica de estanqueidad. Restituye la capa interior butílica.

CÓDIGO	REFERENCIA	DIMENSIONES mm.	CONTENIDO
PADIRCF08G	RCFO8	Disolución autovulcanizante	235 ml
PADI0658FG	658FG	Disolución autovulcanizante azul	235 ml
PADI0CA32G	CA32G	Limpiador	1 lt.
PADI BLRSFG	BLRSFG-1	Sellador de reparaciones	500 ml

COMPUESTO AUTOVULCANIZANTE.- PANGIT

Compuesto de goma autovulcanizante. Mezclado en partes iguales se obtiene una masa que vulcanizará a temperatura ambiente, entre 20º y 90º C, con una dureza final de 60º-65º Shore sobre averías de goma que previamente se han raspado y aplicado disolución Maxibond. Aconsejable formar láminas finas para que el disolvente se evapore. Caducidad dos años.

CÓDIGO	REFERENCIA	CONTENIDO
PAVA0110AB	110	Bote A de 500 gr + Bote B de 500 gr
PAVA0120AB	120	Bote A de 1 kg + Bote B de1 kg

GOMA AUTOVULCANIZANTE.- GHC

Goma laminada autovulcanizante para aplicar en los parches autovulcanizantes como goma cojín. Vulcaniza con disolución Supersolution o Maxibond a temperatura ambiente o sin disolución con calor y presión. Caducidad seis meses.

CÓDIGO	REFERENCIA	CONTENIDO
PAVAGHC218	GHC 218	0.8x455 mm. 5kg

DISOLUCIÓN AUTOVULCANIZANTE.- SUPERSOLUTION

Disolución autovulcanizante de rápido secado para aplicar sobre parches autovulcanizantes, a temperatura ambiente, de cámara, cubierta, productos autovulcanizantes y superficies raspadas. También puede aplicarse con calor. Impregnar la superficie con una capa ligera pero uniforme. Dejar que el disolvente se evapore. La superficie tratada debe estar pegajosa al instalar el parche. Inflamable. El disolvente cumple con la Reglamentación sobre Medio Ambiente de la U.E. Disponibles las hojas de seguridad. Caducidad dos años.

CÓDIGO	REFERENCIA	CONTENIDO
PADI00658P	658F/8oz	235 ml
PADI00658G	658F/Qt	950 ml

PADI0000T7	T7F	Tubo 7 ml
PADI000T14	T14F	Tubo 14 ml
PADI000T70	T70F	Tubo 70 ml

DISOLUCIÓN AUTOVULCANIZANTE.- MAXIBOND

El Blue Maxibond es una disolución autovulcanizante para aplicar sobre parches autovulcanizantes, a temperatura ambiente, de cámara, cubierta, productos autovulcanizantes y superficies raspadas. También puede aplicarse con calor. Adherencia inicial mayor que en Supersolution. Impregnar la superficie con una capa ligera pero uniforme. Dejar que el disolvente se evapore. La superficie tratada debe estar pegajosa al instalar el parche. Inflamable. El disolvente cumple con la Reglamentación sobre Medio Ambiente de la U.E. Disponibles las hojas de seguridad. Caducidad dos años.

CÓDIGO	REFERENCIA	CONTENIDO
PADI00658P	658F/8oz	235 ml
PADI00658G	658F/Qt	945 ml

GOMA DE UNIÓN PARA VULCANIZAR EN CALIENTE

Compuesto de goma cruda para vulcanizar en caliente a partir de 120º C y presión, laminada a 1 mm de espesor. Se utiliza como goma de unión en el relleno de las reparaciones y como goma cojín, entre parche y cubierta, sobre la cara de aplicación de los parches prevulcanizados como los MFX. Aplicar disolución negra para vulcanizar en caliente Rapid Solution al parche y a la cubierta. Tiempo de vulcanización aproximado tres minutos por milímetro de espesor de la avería. Caducidad cuatro meses.

CÓDIGO	REFERENCIA	ANCHO mm.	PESO kg.
ELVAPRL200	BG200	200	3.5
ELVAPRL400	BG400	400	7
ELVAPRL800	BG800	800	14

GOMA DE UNIÓN EN CORDÓN

Goma de unión en cordón continuo de 15x7 mm. de sección para utilizar con las miniextrusoras. Caducidad cuatro meses.

CÓDIGO	REFERENCIA	PESO Kg.
ELVA0STRIP	Rope	8

EXTRUSORA PARA GOMA

Extrusora electroneumática para aplicar goma cruda. Suministra un cordón de goma cruda caliente a una temperatura previamente seleccionada de hasta 120ºC. Se abastece automáticamente con tiras o cordón de goma cruda. Motor neumático Bosch de 550 w. Temperatura de trabajo regulable entre 0ºC y 120ºC. Calentamiento y control eléctrico 350 w. Dotación completa.

CÓDIGO	REFERENCIA	CAUDAL kg/h.	CONSUMO Lt.	Peso kg.
VAACE685EX	E685	18	750	3.8

DISOLUCIÓN PARA VULCANIZAR EN CALIENTE RAPID SOLUTION

Disolución negra para vulcanizar en caliente a baja temperatura, a partir de 100° C, la goma cruda, goma de unión, sobre superficies de goma vulcanizada previamente raspada. Disolución espesa, con gran contenido de goma. Incluye pincel en la tapa del bote. Inflamable. Adaptada a las recomendaciones de la C.E. sobre medio ambiente. Caducidad de un año sobre la fecha impresa en el envase.

CÓDIGO	REFERENCIA	CONTENIDO lt.
PADI000RS3	RS3F	0.95

PARCHES CRUDOS PNP

Parches crudos reforzados con tejido cruzado de nylon para vulcanizar en caliente sobre agujeros de clavo en el rodamiento de cubiertas radiales. Aplicar con disolución *Rapid Solution*. Caducidad un año.

CÓDIGO	REFERENCIA	DIÁMETRO mm.
PAVA0PNP20	PNP20	40

LIMPIADOR Y DISOLVENTE.- BUFSOL

Limpiador químico para goma y disolvente para goma cruda. Se aplica antes del raspado de la reparación para disolver los contaminantes de la goma, desmoldeantes, lubricantes, suciedad, etc., para evitar deficiencias en la adherencia de los parches. Sin dejar secar el Bufsol, quitar los contaminantes con un rascador. Inflamable. Cumple con la Reglamentación sobre Medio Ambiente de la U.E. Disponibles las hojas de seguridad. Caducidad cinco años.

CÓDIGO	REFERENCIA	CONTENIDO
PAVA00816FA	816FA	Aerosol 311 gr
PAVA00816FQ	816F/Qt	945 ml
PAVA00816FG	816F/G	3.8 l

SELLADOR DE REPARACIONES.- BUTIL LINER REPAIR SEALER

Sellador de reparaciones y restaurador de la estanqueidad de la capa de butilo interior de las cubiertas sin cámara. Se aplica sobre los bordes del parche y superficie interior raspada en el interior de la cubierta. Caducidad dos años.

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO
PADIBLRSFP	BLRSF/Pt	Sellador reparaciones	470 ml
PADI0BLRSF	BLRSF/Qt	Sellador reparaciones	945 ml